

PRÜFBERICHT

Kneho-Lacke GmbH

2022-1293

Probennummer: 22-0120 Bezeichnung: Eiche lackiert

Probennummer: 22-0121 Bezeichnung: Fichte lackiert

Beständigkeitsprüfung nach EN 12720

AUFBAU:

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Auftragsmenge
46913-0766	HYDRO-PRIMER UV-HÄRTEND	15-18 g/m ²
47913-1626	UV-WALZGRUND TRANSPARENT FÜR PARKETT	30-35 g/m ²
47413-1080	UV-WALZGRUND MATT	25-30 g/m ²
47913-0772	AC-WALZLACK ANTISCRATCH MATT	8-10 g/m ²
	GLANZ: 10 %, UV-HÄRTEND	
47913-0772	AC-WALZLACK ANTISCRATCH MATT	5-8 g/m ²
	GLANZ: 10 %, UV-HÄRTEND	

Prüfmittel	Einwirkzeit	22-0120 Oak	22-0121 Larch
1	Essigsäure 10%	5	5
2	Aceton	5	5
3	Ammoniak 10%	5	5
4	Zitronensäure 10%	5	5
5	Reinigungsmittel	5	5
6	Kaffee	5	5
7	Desinfektionsmittel	5	5
8.2	Ethanol 48 Vol%	5	5
9	Ethyl - Butylacetat	5	5
10	Kondensmilch	5	5
11	Olivenöl	5	5
12	Paraffinöl	5	5
13	Natriumcarbonat 10 %	5	5
14	Natriumchlorid 15 %	5	5
15	Schwarzer Tee	5	5
16	Destilliertes Wasser	5	5
17	Rotwein	5	5
18	Bier	5	5
19	Cola	5	5
20	Schw. Johannisbeersaft	5	5
23	Benzin	5	5

BEWERTUNG:

5 = Keine sichtbaren Veränderungen
 4 = Eben erkennbare Veränderungen in Glanz oder Farbe
 3 = Leichte Veränderungen in Glanz oder Farbe; die Struktur der Prüffläche ist nicht verändert
 2 = Starke Markierungen sichtbar; die Struktur der Prüffläche ist jedoch weitgehend unbeschädigt
 1 = Starke Markierungen sichtbar; die Struktur der Prüffläche ist verändert
 0 = Prüffläche stark verändert bzw. zerstört
 - = nicht geprüft