



3-SCHICHT-PARKETT

Europäische Eiche Fischgrät 90° Natur

**Produktbeschreibung**

Allgemein:	3-Schicht-Parkett, 4-seitig gefast, besteht aus drei Schichten: einer edlen Eichenholz-Deckschicht, einer Mittelschicht und Gegenzug aus Fichte/Kiefer
Charakteristik der Nutzschicht:	Eichenholz in gelbbrauner Farbe mit natürlichen Eigenschaften, charakteristisch für diese Spezies. Die Bodenoberfläche zeigt vielfältige Holzmaserung und unterschiedliche Färbung der Eiche. Nachdunklungseffekt durch Einfluss von UV-Strahlen
Optik der Oberfläche:	1-Stab Diele, Natur sortiert
Oberflächenbehandlung:	geschliffen, gebürstet, Bandsägeschnitt
Öl:	2x geölt (oxidativ)
Verbindungssystem:	5Gc Klick-Verbindung
Härte nach EN 13489:	Durchschnittliche Härte 37 MPa
Feuchtigkeitsgehalt:	7 % ± 2 %
Fußbodenheizung:	maximal 27°
Paketinhalt:	6 Stk. rechte + 6 Stk. linke/Paket

Das dargestellte Sortierbild zeigt lediglich einen Auszug. Maßgeblich ist die jeweilige Sortierbeschreibung.

Abmessungen & Toleranzen (EN 13489)

Dicke (≤ 0,2 mm):	14 mm (Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen ≤ 0,2 mm)
Länge (+/- 0,1 %):	600 mm
Breite (+/- 0,2 mm):	120 mm
Rechtwinkligkeit:	≤ 0,2 % über Breite

Technische Daten

Deckschicht:	ca. 3,6 mm Eiche
Mittelschicht:	ca. 8 mm Fichte/Kiefer
Gegenzug:	ca. 2,5 mm Fichte/Kiefer
Brandschutzklasse:	Dfl-s1 (Cfl-s1 auf Anfrage)
Wärmeleitfähigkeit:	0,14 W/m-K
PCP-Gehalt:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

Sortiermerkmale**Natur**

Faserrichtung & -struktur:	Ohne Einschränkungen
Gesunde Äste:	Bis zu 25 mm
Gesunde Äste mit Rissen:	Bis zu 25 mm, entspricht die Länge des Risses der Größe eines Astes, 3 mm breit
Gefüllte Astlöcher:	Bis zu 10 mm
Gesunde Äste an Kante:	Ohne Einschränkungen
Äste mit Rissen an Kante:	Bis zu 25 mm, entspricht die Länge des Risses der Größe eines Astes, 3 mm breit
Teilw. gefüllt Äste an Kante:	Bis zu 10 mm
Endriss, Winkel bis zu 30°:	Nicht erlaubt
Risse auf der Deckschicht:	Nicht erlaubt
Spuren des Kerns:	Nicht erlaubt
Splintholz:	Bis zu 15 mm
Glanz:	Erlaubt
Faserverwindung:	Erlaubt
Natürliche Verfärbung:	Erlaubt
Flecken, Vergrauung:	Nicht erlaubt
Kern:	Nicht erlaubt



3-LAYER PARQUET

European Oak Herringbone 90° Nature



Product Description

General:	3-layer parquet with a 4-sided bevel. Consists of three layers: a premium oak top layer, a spruce/pine core layer, and a spruce/pine backing layer
Top Layer Characteristics:	European oak with a yellowish-brown colour and natural characteristics typical of the species. The flooring surface features a varied wood grain and natural colour variations. Exposure to UV light will cause the wood to develop a richer, darker tone over time
Appearance:	1-strip plank, Nature grade
Surface Treatment:	Sanded, brushed, band-sawn
Oil:	Oiled twice (oxidative curing)
Locking System:	5Gc click system
Hardness (EN 13489):	Average hardness: 37 MPa
Moisture Content:	7 % ± 2 %
Underfloor Heating:	maximum 27°
Package Contents:	6 right-hand planks + 6 left-hand planks per package

The grading image shown is for illustrative purposes only. The applicable grading description is decisive.

Dimensions & Tolerances (EN 13489)

Thickness (≤ 0,2 mm):	14 mm (Height difference between two installed planks ≤ 0.2 mm)
Length (+/- 0,1 %):	600 mm
Width (+/- 0,2 mm):	120 mm
Squareness:	≤ 0,2 % across the width

Technical Data

Top Layer:	approx. 3.6 mm oak
Core Layer:	approx. 8 mm spruce/pine
Backing Layer:	approx. 2.5 mm spruce/pine
Fire Classification:	Dfl-s1 (Cfl-s1 available on request)
Thermal Conductivity:	0,14 W/m-K
PCP Content:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

Grading Characteristics Natur

Grain Direction & Structure:	No restrictions
Sound Knots:	Up to 25 mm
Sound Knots with Cracks:	Up to 25 mm; the crack length may not exceed the size of the knot, with a maximum width of 3 mm
Filled Knot Holes:	Up to 10 mm
Sound Knots at the Edge:	No restrictions
Knots with Cracks at the Edge:	Up to 25 mm; the crack length may not exceed the size of the knot, with a maximum width of 3 mm
Partially Filled Knots at the Edge:	Up to 10 mm
End Checks (angle up to 30°):	Not permitted
Cracks in the Top Layer:	Not permitted
Heartwood Traces:	Not permitted
Sapwood:	Up to 15 mm
Gloss:	Permitted
Twisted Grain:	Permitted
Natural Discoloration:	Permitted
Stains, Greying:	Not permitted
Heartwood:	Not permitted



PARQUET A 3 STRATI

Rovere europeo Spina di Pesce 90° Naturale



Descrizione del prodotto

Generale:	Parquet a 3 strati, bisellato su 4 lati, composto da tre strati: uno strato nobile in legno di rovere, uno strato intermedio e un controbilanciamento in abete/pino.
Caratteristiche dello strato nobile:	Legno di rovere di colore giallo-bruno con caratteristiche naturali tipiche di questa essenza. La superficie del pavimento presenta venature del legno variegata e le naturali differenze di tonalità del rovere. Effetto di scurimento dovuto all'esposizione ai raggi UV.
Aspetto della superficie:	Plancia a 1 strip, selezione Naturale
Finitura superficiale:	Levigato, spazzolato, taglio a sega
Olio:	2× oliato (ossidativo)
Sistema di incastro:	Sistema a clic 5Gc
Durezza secondo EN 13489:	Durezza media 37 MPa
Contenuto di umidità:	7 % ± 2 %
Riscaldamento a pavimento:	massimo 27°
Contenuto della confezione:	6 pezzi destri + 6 pezzi sinistri/ confezione

L'immagine della selezione mostrata rappresenta solo un estratto. Fa fede la relativa descrizione della selezione.

Dimensioni e tolleranze (EN 13489)

Spessore (≤ 0,2 mm):	14 mm (dislivello tra due tavole di legno montate ≤ 0,2 mm)
Lunghezza (+/- 0,1 %):	600 mm
Larghezza (+/- 0,2 mm):	120 mm
Squadratura:	≤ 0,2 % sulla larghezza

Dati tecnici

Strato nobile:	ca. 3,6 mm di rovere
Strato intermedio:	ca. 8 mm di abete/pino
Controbilanciamento:	ca. 2,5 mm di abete/pino
Classe di reazione al fuoco:	Dfl-s1 (Cfl-s1 su richiesta)
Conducibilità termica:	0,14 W/m-K
Contenuto di PCP:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

Caratteristiche della selezione

Naturale

Direzione e struttura della fibra:	Senza limitazioni
Nodi sani:	Fino a 25 mm
Nodi sani con fessure:	Fino a 25 mm, purché la lunghezza della fessura corrisponda alla dimensione del nodo, larghezza massima 3 mm
Nodi stuccati:	Fino a 10 mm
Nodi sani sul bordo:	Senza limitazioni
Nodi con fessure sul bordo:	Fino a 25 mm, purché la lunghezza della fessura corrisponda alla dimensione del nodo, larghezza massima 3 mm
Nodi parzialmente stuccati sul bordo:	Fino a 10 mm
Fessura di testa, angolo fino a 30°:	Non consentito
Fessure nello strato nobile:	Non consentito
Tracce del midollo:	Non consentito
Alburno:	Fino a 15 mm
Lucentezza:	Consentite
Torsione della fibra:	Consentite
Scolorimento naturale:	Consentite
Macchie, ingrigimento:	Non consentito
Durame:	Non consentito