



3-SCHICHT-PARKETT

Europäische Eiche Natur 14 mm



Produktbeschreibung

Allgemein:	3-Schicht-Parkett, 4-seitig gefast, besteht aus drei Schichten: einer edlen Eichenholz-Deckschicht, einer Mittelschicht und Gegenzug aus Fichte/Kiefer
Charakteristik der Nutzschicht:	Eichenholz in gelbbrauner Farbe mit natürlichen Eigenschaften, charakteristisch für diese Spezies. Die Bodenoberfläche zeigt vielfältige Holzmaserung und unterschiedliche Färbung der Eiche. Nachdunklungseffekt durch Einfluss von UV-Strahlen
Optik der Oberfläche:	1-Stab Diele, Natur sortiert
Oberflächenbehandlung:	geschliffen, gebürstet, Bandsägeschnitt
Öl:	2x geölt (oxidativ)
Verbindungssystem:	5Gc Klick-Verbindung
Härte nach EN 13489:	Durchschnittliche Härte 37 MPa
Feuchtigkeitsgehalt:	7 % ± 2 %
Fußbodenheizung:	maximal 27°
Paketinhalt:	6 Stk./Paket Wir behalten uns vor, pro Paket ein Element als fallende Länge zu liefern

Das dargestellte Sortierbild zeigt lediglich einen Auszug. Maßgeblich ist die jeweilige Sortierbeschreibung.



Abmessungen & Toleranzen (EN 13489)

Dicke (≤ 0,2 mm):	14 mm (Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen ≤ 0,2 mm)
Länge (+/- 0,1 %):	1830, 2230, 2430 mm
Breite (+/- 0,2 mm):	164, 194, 234, 254 mm
Rechtwinkligkeit:	≤ 0,2 % über Breite

Technische Daten

Deckschicht:	ca. 3,6 mm Eiche
Mittelschicht:	ca. 8 mm Fichte/Kiefer
Gegenzug:	ca. 2,5 mm Fichte/Kiefer
Brandschutzklasse:	Dfl-s1 (Cfl-s1 auf Anfrage)
Wärmeleitfähigkeit:	0,14 W/m-K
PCP-Gehalt:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

Sortiermerkmale

Natur

Faserrichtung & -struktur:	Ohne Einschränkungen
Gesunde Äste:	Bis zu 30 mm
Gesunde Äste mit Rissen:	Bis zu 20 mm, entspricht die Länge des Risses der Größe eines Astes
Gefüllte Astlöcher:	Bis zu 20 mm
Gesunde Äste an Kante:	Ohne Einschränkungen
Äste mit Rissen an Kante:	Bis zu 20 mm, entspricht die Länge des Risses der Größe eines Astes.
Teilw. gefüllt Äste an Kante:	Bis zu 20 mm
Endriss, Winkel bis zu 30°:	Max. 2 Stück an jedem Ende (die Größe entspricht den Rissen auf der Deckschicht)
Risse auf der Deckschicht:	Die Gesamtlänge der Risse beträgt bis zu 200 mm bei einer Breite von bis zu 3 mm
Spuren des Kerns:	Erlaubt
Splintholz:	Nicht erlaubt
Glanz:	Erlaubt
Faserverwindung:	Erlaubt
Natürliche Verfärbung:	Erlaubt
Flecken, Vergrauung:	Nicht erlaubt
Kern:	Nicht erlaubt



3-LAYER PARQUET


European Oak Nature 14 mm



Product Description

General:	3-layer parquet with a 4-sided bevel. Consists of three layers: a premium oak top layer, a spruce/pine core layer, and a spruce/pine backing layer
Top Layer Characteristics:	European oak with a yellowish-brown colour and natural characteristics typical of the species. The flooring surface features a varied wood grain and natural colour variations. Exposure to UV light will cause the wood to develop a richer, darker tone over time
Appearance:	1-strip plank, Nature grade
Surface Treatment:	Sanded, brushed, band-sawn
Oil:	Oiled twice (oxidative curing)
Locking System:	5Gc click system
Hardness (EN 13489):	Average hardness: 37 MPa
Moisture Content:	7 % $\pm$ 2 %
Underfloor Heating:	maximum 27°
Package Contents:	6 pcs./package We reserve the right to include one random-length plank per package

The grading image shown is for illustrative purposes only. The applicable grading description is decisive.



Dimensions & Tolerances (EN 13489)

Thickness ($\leq 0,2$ mm):	14 mm (Height difference between two installed planks ≤ 0.2 mm)
Length (+/- 0,1 %):	1830, 2230, 2430 mm
Width (+/- 0,2 mm):	164, 194, 234, 254 mm
Squareness:	$\leq 0,2$ % across the width

Technical Data

Top Layer:	approx. 3.6 mm oak
Core Layer:	approx. 8 mm spruce/pine
Backing Layer:	approx. 2.5 mm spruce/pine
Fire Classification:	Dfl-s1 (Cfl-s1 available on request)
Thermal Conductivity:	0,14 W/m-K
PCP Content:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

Grading Characteristics Natur

Grain Direction & Structure:	No restrictions
Sound Knots:	Up to 30 mm
Sound Knots with Cracks:	Up to 20 mm; the crack length may not exceed the size of the knot
Filled Knot Holes:	Up to 20 mm
Sound Knots at the Edge:	No restrictions
Knots with Cracks at the Edge:	Up to 20 mm; the crack length may not exceed the size of the knot
Partially Filled Knots at the Edge:	Up to 20 mm
End Checks (angle up to 30°):	Maximum of 2 at each end (size according to the cracks in the top layer)
Cracks in the Top Layer:	The total length of the cracks may be up to 200 mm, with a maximum width of 3 mm
Heartwood Traces:	Permitted
Sapwood:	Not permitted
Gloss:	Permitted
Twisted Grain:	Permitted
Natural Discoloration:	Permitted
Stains, Greying:	Not permitted
Heartwood:	Not permitted



PARQUET A 3 STRATI


Rovere europeo Naturale 14 mm



Descrizione del prodotto

Generale:	Parquet a 3 strati, bisellato su 4 lati, composto da tre strati: uno strato nobile in legno di rovere, uno strato intermedio e un controbilanciamento in abete/pino.
Caratteristiche dello strato nobile:	Legno di rovere di colore giallo-bruno con caratteristiche naturali tipiche di questa essenza. La superficie del pavimento presenta venature del legno variegata e le naturali differenze di tonalità del rovere. Effetto di scurimento dovuto all'esposizione ai raggi UV.
Aspetto della superficie:	Plancia a 1 strip, selezione Naturale
Finitura superficiale:	Levigato, spazzolato, taglio a sega
Olio:	2× oliato (ossidativo)
Sistema di incastro:	Sistema a clic 5Gc
Durezza secondo EN 13489:	Durezza media 37 MPa
Contenuto di umidità:	7 % ± 2 %
Riscaldamento a pavimento:	massimo 27°
Contenuto della confezione:	6 pz./confezione Ci riserviamo il diritto di fornire, per ogni confezione, un elemento con lunghezza variabile.

L'immagine della selezione mostrata rappresenta solo un estratto. Fa fede la relativa descrizione della selezione.



Dimensioni e tolleranze (EN 13489)

Spessore (≤ 0,2 mm):	14 mm (dislivello tra due tavole di legno montate ≤ 0,2 mm)
Lunghezza (+/- 0,1 %):	1830, 2230, 2430 mm
Larghezza (+/- 0,2 mm):	164, 194, 234, 254 mm
Squadratura:	≤ 0,2 % sulla larghezza

Dati tecnici

Strato nobile:	ca. 3,6 mm di rovere
Strato intermedio:	ca. 8 mm di abete/pino
Controbilanciamento:	ca. 2,5 mm di abete/pino
Classe di reazione al fuoco:	Dfl-s1 (Cfl-s1 su richiesta)
Conducibilità termica:	0,14 W/m·K
Contenuto di PCP:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

Caratteristiche della selezione

Naturale

Direzione e struttura della fibra:	Senza limitazioni
Nodi sani:	Fino a 30 mm
Nodi sani con fessure:	Fino a 20 mm, purché la lunghezza della fessura corrisponda alla dimensione del nodo
Nodi stuccati:	Fino a 20 mm
Nodi sani sul bordo:	Senza limitazioni
Nodi con fessure sul bordo:	Fino a 20 mm, purché la lunghezza della fessura corrisponda alla dimensione del nodo.
Nodi parzialmente stuccati sul bordo:	Fino a 20 mm
Fessura di testa, angolo fino a 30°:	Massimo 2 per ciascuna estremità (la dimensione corrisponde a quella delle fessure nello strato nobile).
Fessure nello strato nobile:	La lunghezza complessiva delle fessure è consentita fino a 200 mm con una larghezza massima di 3 mm.
Tracce del midollo:	Consentite
Alburno:	Non consentito
Lucentezza:	Consentite
Torsione della fibra:	Consentite
Scolorimento naturale:	Consentite
Macchie, ingrigimento:	Non consentito
Durame:	Non consentito