



3-SCHICHT-PARKETT

Europäische Eiche Rustikal 14 mm

**Produktbeschreibung**

Allgemein:	3-Schicht-Parkett, 4-seitig gefast, besteht aus drei Schichten: einer edlen Eichenholz-Deckschicht, einer Mittelschicht und Gegenzug aus Fichte/Kiefer
Charakteristik der Nutzschicht:	Eichenholz in gelbbrauner Farbe mit natürlichen Eigenschaften, charakteristisch für diese Spezies. Die Bodenoberfläche zeigt vielfältige Holzmaserung und unterschiedliche Färbung der Eiche. Nachdunklungseffekt durch Einfluss von UV-Strahlen
Optik der Oberfläche:	1-Stab Diele, Rustikal sortiert
Oberflächenbehandlung:	geschliffen, gebürstet, Bandsägeschnitt
Öl:	2x geölt (oxidativ)
Verbindungssystem:	5Gc Klick-Verbindung
Härte nach EN 13489:	Durchschnittliche Härte 37 MPa
Feuchtigkeitsgehalt:	7 % ± 2 %
Fußbodenheizung:	maximal 27°
Paketinhalt:	6 Stk./Paket Wir behalten uns vor, pro Paket ein Element als fallende Länge zu liefern

Das dargestellte Sortierbild zeigt lediglich einen Auszug. Maßgeblich ist die jeweilige Sortierbeschreibung.

**Abmessungen & Toleranzen (EN 13489)**

Dicke (≤ 0,2 mm):	14 mm (Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen ≤ 0,2 mm)
Länge (+/- 0,1 %):	1830, 2230, 2430 mm
Breite (+/- 0,2 mm):	164, 194, 234, 254 mm
Rechtwinkligkeit:	≤ 0,2 % über Breite

Technische Daten

Deckschicht:	ca. 3,6 mm Eiche
Mittelschicht:	ca. 8 mm Fichte/Kiefer
Gegenzug:	ca. 2,5 mm Fichte/Kiefer
Brandschutzklasse:	Dfl-s1 (Cfl-s1 auf Anfrage)
Wärmeleitfähigkeit:	0,14 W/m-K
PCP-Gehalt:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

Sortiermerkmale**Rustikal**

Faserrichtung & -struktur:	Ohne Einschränkungen
Gesunde Äste:	Ohne Einschränkungen
Gesunde Äste mit Rissen:	Bis zu 80 mm. Lange Astlöcher mit einer Breite von 50 mm und einer Länge von 150 mm zulässig
Gefüllte Astlöcher:	Bis zu 60 mm
Gesunde Äste an Kante:	Ohne Einschränkungen
Äste mit Rissen an Kante:	Bis zu 80 mm. Lange Astlöcher mit einer Breite von 50 mm und einer Länge von 150 mm zulässig
Teilw. gefüllt Äste an Kante:	Bis zu 60 mm, mit einer Kantenlänge von bis zu 30 mm
Endriss, Winkel bis zu 30°:	Max. 2 Stück an jedem Ende
Risse auf der Deckschicht:	Ohne Einschränkungen
Spuren des Kerns:	Erlaubt
Splintholz:	Geringer Splintanteil erlaubt
Glanz:	Erlaubt
Faserverwindung:	Erlaubt
Natürliche Verfärbung:	Erlaubt
Flecken, Vergrauung:	Nicht erlaubt
Kern:	Erlaubt



3-LAYER PARQUET

European Oak Rustic 14 mm



Product Description

General:	3-layer parquet with 4-sided bevel. Consists of three layers: a premium oak top layer, a softwood core layer, and a spruce/pine backing layer
Top Layer Characteristics:	European oak with a yellowish-brown colour and natural characteristics typical of the species. The flooring surface features a varied wood grain and natural colour variations. Exposure to UV light will cause the wood to develop a richer, darker tone over time
Appearance:	1-strip plank, Rustic grade
Surface Treatment:	Sanded, brushed, band-sawn
Oil:	Oiled twice (oxidative curing)
Locking System:	5Gc click system
Hardness (EN 13489):	Average hardness: 37 MPa
Moisture Content:	7 % ± 2 %
Underfloor Heating:	maximum 27°
Package Contents:	6 pcs./package We reserve the right to include one random-length plank per package

The grading image shown is for illustrative purposes only. The applicable grading description is decisive.



Dimensions & Tolerances (EN 13489)

Thickness (≤ 0,2 mm):	14 mm (Height difference between two installed planks ≤ 0.2 mm)
Length (+/- 0,1 %):	1830, 2230, 2430 mm
Width (+/- 0,2 mm):	164, 194, 234, 254 mm
Squareness:	≤ 0,2 % across the width

Technical Data

Top Layer:	approx. 3.6 mm oak
Core Layer:	approx. 8 mm spruce/pine
Backing Layer:	approx. 2.5 mm spruce/pine
Fire Classification:	Dfl-s1 (Cfl-s1 available on request)
Thermal Conductivity:	0,14 W/m-K
PCP Content:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

Grading Characteristics Rustic

Grain Direction & Structure:	No restrictions
Sound Knots:	No restrictions
Sound Knots with Cracks:	Up to 80 mm. Elongated knot holes up to 50 mm wide and 150 mm long are permitted
Filled Knot Holes:	Up to 60 mm
Sound Knots at the Edge:	No restrictions
Knots with Cracks at the Edge:	Up to 80 mm. Elongated knot holes up to 50 mm wide and 150 mm long are permitted
Partially Filled Knots at the Edge:	Up to 60 mm, with an edge length of up to 30 mm
End Checks (angle up to 30°):	Maximum of 2 pieces at each end
Cracks in the Top Layer:	No restrictions
Heartwood Traces:	Permitted
Sapwood:	Limited sapwood is permitted
Gloss:	Permitted
Twisted Grain:	Permitted
Natural Discoloration:	Permitted
Stains, Greying:	Not permitted
Heartwood:	Permitted




PARQUET A 3 STRATI

Rovere europeo Rustica 14 mm

**Descrizione del prodotto**

Generale:	Parquet a 3 strati, bisellato su 4 lati, composto da tre strati: uno strato nobile in legno di rovere, uno strato intermedio e un controbilanciamento in abete/pino.
Caratteristiche dello strato nobile:	Legno di rovere di colore giallo-bruno con caratteristiche naturali tipiche di questa essenza. La superficie del pavimento presenta venature del legno variegata e le naturali differenze di tonalità del rovere. Effetto di scurimento dovuto all'esposizione ai raggi UV.
Aspetto della superficie:	Plancia a 1 strip, selezione Rustica
Finitura superficiale:	Levigato, spazzolato, taglio a sega
Olio:	2× oliato (ossidativo)
Sistema di incastro:	Sistema a clic 5Gc
Durezza secondo EN 13489:	Durezza media 37 MPa
Contenuto di umidità:	7 % ± 2 %
Riscaldamento a pavimento:	massimo 27°
Contenuto della confezione:	6 pz./confezione Ci riserviamo il diritto di fornire, per ogni confezione, un elemento con lunghezza variabile.

L'immagine della selezione mostrata rappresenta solo un estratto. Fa fede la relativa descrizione della selezione.

**Dimensioni e tolleranze (EN 13489)**

Spessore (≤ 0,2 mm):	14 mm (dislivello tra due tavole di legno montate ≤ 0,2 mm)
Lunghezza (+/- 0,1 %):	1830, 2230, 2430 mm
Larghezza (+/- 0,2 mm):	164, 194, 234, 254 mm
Squadratura:	≤ 0,2 % sulla larghezza

Dati tecnici

Strato nobile:	ca. 3,6 mm di rovere
Strato intermedio:	ca. 8 mm di abete/pino
Controbilanciamento:	ca. 2,5 mm di abete/pino
Classe di reazione al fuoco:	Dfl-s1 (Cfl-s1 su richiesta)
Conducibilità termica:	0,14 W/m-K
Contenuto di PCP:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

Caratteristiche della selezione**Rustica**

Direzione e struttura della fibra:	Senza limitazioni
Nodi sani:	Senza limitazioni
Nodi sani con fessure:	Fino a 80 mm. Sono consentiti nodi allungati con una larghezza fino a 50 mm e una lunghezza fino a 150 mm.
Nodi stuccati:	Fino a 60 mm
Nodi sani sul bordo:	Senza limitazioni
Nodi con fessure sul bordo:	Fino a 80 mm. Sono consentiti nodi allungati con una larghezza fino a 50 mm e una lunghezza fino a 150 mm
Nodi parzialmente stuccati sul bordo:	Fino a 60 mm, con una lunghezza del bordo fino a 30 mm
Fessura di testa, angolo fino a 30°:	Massimo 2 per ciascuna estremità
Fessure nello strato nobile:	Senza limitazioni
Tracce del midollo:	Consentite
Alburno:	È consentita una lieve presenza di alburno
Lucentezza:	Consentite
Torsione della fibra:	Consentite
Scolorimento naturale:	Consentite
Macchie, ingrigimento:	Non consentito
Durame:	Consentite