



3-SCHICHT-PARKETT

Europäische Eiche Rustikal 14 mm

**Produktbeschreibung**

Allgemein:	3-Schicht-Parkett, 4-seitig gefast, besteht aus drei Schichten: einer edlen Eichenholz-Deckschicht, einer Mittelschicht und Gegenzug aus Fichte/Kiefer
Charakteristik der Nutzschicht:	Eichenholz in gelbbrauner Farbe mit natürlichen Eigenschaften, charakteristisch für diese Spezies. Die Bodenoberfläche zeigt vielfältige Holzmaserung und unterschiedliche Färbung der Eiche. Nachdunklungseffekt durch Einfluss von UV-Strahlen
Optik der Oberfläche:	1-Stab Diele, Rustikal sortiert
Oberflächenbehandlung:	geschliffen, gebürstet, Bandsägeschnitt
Öl:	2x geölt (oxidativ)
Verbindungssystem:	5Gc Klick-Verbindung
Härte nach EN 13489:	Durchschnittliche Härte 37 MPa
Feuchtigkeitsgehalt:	7 % ± 2 %
Fußbodenheizung:	maximal 27°
Paketinhalt:	6 Stk./Paket Wir behalten uns vor, pro Paket ein Element als fallende Länge zu liefern

Das dargestellte Sortierbild zeigt lediglich einen Auszug. Maßgeblich ist die jeweilige Sortierbeschreibung.

**Abmessungen & Toleranzen (EN 13489)**

Dicke (≤ 0,2 mm):	14 mm (Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen ≤ 0,2 mm)
Länge (+/- 0,1 %):	1830, 2230, 2430 mm
Breite (+/- 0,2 mm):	164, 194, 234, 254 mm
Rechtwinkligkeit:	≤ 0,2 % über Breite

Technische Daten

Deckschicht:	ca. 3,6 mm Eiche
Mittelschicht:	ca. 8 mm Fichte/Kiefer
Gegenzug:	ca. 2,5 mm Fichte/Kiefer
Brandschutzklasse:	Dfl-s1 (Cfl-s1 auf Anfrage)
Wärmeleitfähigkeit:	0,14 W/m-K
PCP-Gehalt:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

Sortiermerkmale**Rustikal**

Faserrichtung & -struktur:	Ohne Einschränkungen
Gesunde Äste:	Ohne Einschränkungen
Gesunde Äste mit Rissen:	Bis zu 80 mm. Lange Astlöcher mit einer Breite von 50 mm und einer Länge von 150 mm zulässig
Gefüllte Astlöcher:	Bis zu 60 mm
Gesunde Äste an Kante:	Ohne Einschränkungen
Äste mit Rissen an Kante:	Bis zu 80 mm. Lange Astlöcher mit einer Breite von 50 mm und einer Länge von 150 mm zulässig
Teilw. gefüllt Äste an Kante:	Bis zu 60 mm, mit einer Kantenlänge von bis zu 30 mm
Endriss, Winkel bis zu 30°:	Max. 2 Stück an jedem Ende
Risse auf der Deckschicht:	Ohne Einschränkungen
Spuren des Kerns:	Erlaubt
Splintholz:	Geringer Splintanteil erlaubt
Glanz:	Erlaubt
Faserverwindung:	Erlaubt
Natürliche Verfärbung:	Erlaubt
Flecken, Vergrauung:	Nicht erlaubt
Kern:	Erlaubt



3-SCHICHT-PARKETT

Europäische Eiche Markant 14 mm



Produktbeschreibung

Allgemein:	3-Schicht-Parkett, 4-seitig gefast, besteht aus drei Schichten: einer edlen Eichenholz-Deckschicht, einer Mittelschicht und Gegenzug aus Fichte/Kiefer
Charakteristik der Nutzschicht:	Eichenholz in gelbbrauner Farbe mit natürlichen Eigenschaften, charakteristisch für diese Spezies. Die Bodenoberfläche zeigt vielfältige Holzmaserung und unterschiedliche Färbung der Eiche. Nachdunklungseffekt durch Einfluss von UV-Strahlen
Optik der Oberfläche:	1-Stab Diele, Markant sortiert
Oberflächenbehandlung:	geschliffen, gebürstet, Bandsägeschnitt
Öl:	2x geölt (oxidativ)
Verbindungssystem:	5Gc Klick-Verbindung
Härte nach EN 13489:	Durchschnittliche Härte 37 MPa
Feuchtigkeitsgehalt:	7 % ± 2 %
Fußbodenheizung:	maximal 27°
Paketinhalt:	6 Stk./Paket Wir behalten uns vor, pro Paket ein Element als fallende Länge zu liefern

Das dargestellte Sortierbild zeigt lediglich einen Auszug. Maßgeblich ist die jeweilige Sortierbeschreibung.



Abmessungen & Toleranzen (EN 13489)

Dicke (≤ 0,2 mm):	14 mm (Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen ≤ 0,2 mm)
Länge (+/- 0,1 %):	1830, 2230, 2430 mm
Breite (+/- 0,2 mm):	164, 194, 234, 254 mm
Rechtwinkligkeit:	≤ 0,2 % über Breite

Technische Daten

Deckschicht:	ca. 3,6 mm Eiche
Mittelschicht:	ca. 8 mm Fichte/Kiefer
Gegenzug:	ca. 2,5 mm Fichte/Kiefer
Brandschutzklasse:	Dfl-s1 (Cfl-s1 auf Anfrage)
Wärmeleitfähigkeit:	0,14 W/m-K
PCP-Gehalt:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

Sortiermerkmale

Markant

Faserrichtung & -struktur:	Ohne Einschränkungen
Gesunde Äste:	Ohne Einschränkungen
Gesunde Äste mit Rissen:	Bis zu 50 mm, die Länge bis max. Größe des Astes + 30 mm
Gefüllte Astlöcher:	Bis zu 30 mm
Gesunde Äste an Kante:	Ohne Einschränkungen
Äste mit Rissen an Kante:	Bis zu 50 mm entspricht die Länge des Risses der Größe eines Astes + 30 mm
Teilw. gefüllt Äste an Kante:	Bis zu 30 mm
Endriss, Winkel bis zu 30°:	Max. 2 Stück an jedem Ende (die Größe entspricht den Rissen auf der Deckschicht)
Risse auf der Deckschicht:	Die Gesamtlänge der Risse beträgt bis zu 500 mm bei einer Breite von bis zu 6 mm
Spuren des Kerns:	Erlaubt
Splintholz:	Nicht erlaubt
Glanz:	Erlaubt
Faserverwindung:	Erlaubt
Natürliche Verfärbung:	Erlaubt
Flecken, Vergrauung:	Nicht erlaubt
Kern:	Erlaubt



3-SCHICHT-PARKETT

Europäische Eiche Natur 14 mm



Produktbeschreibung

Allgemein:	3-Schicht-Parkett, 4-seitig gefast, besteht aus drei Schichten: einer edlen Eichenholz-Deckschicht, einer Mittelschicht und Gegenzug aus Fichte/Kiefer
Charakteristik der Nutzschicht:	Eichenholz in gelbbrauner Farbe mit natürlichen Eigenschaften, charakteristisch für diese Spezies. Die Bodenoberfläche zeigt vielfältige Holzmaserung und unterschiedliche Färbung der Eiche. Nachdunklungseffekt durch Einfluss von UV-Strahlen
Optik der Oberfläche:	1-Stab Diele, Natur sortiert
Oberflächenbehandlung:	geschliffen, gebürstet, Bandsägeschnitt
Öl:	2x geölt (oxidativ)
Verbindungssystem:	5Gc Klick-Verbindung
Härte nach EN 13489:	Durchschnittliche Härte 37 MPa
Feuchtigkeitsgehalt:	7 % ± 2 %
Fußbodenheizung:	maximal 27°
Paketinhalt:	6 Stk./Paket Wir behalten uns vor, pro Paket ein Element als fallende Länge zu liefern

Das dargestellte Sortierbild zeigt lediglich einen Auszug. Maßgeblich ist die jeweilige Sortierbeschreibung.



Abmessungen & Toleranzen (EN 13489)

Dicke (≤ 0,2 mm):	14 mm (Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen ≤ 0,2 mm)
Länge (+/- 0,1 %):	1830, 2230, 2430 mm
Breite (+/- 0,2 mm):	164, 194, 234, 254 mm
Rechtwinkligkeit:	≤ 0,2 % über Breite

Technische Daten

Deckschicht:	ca. 3,6 mm Eiche
Mittelschicht:	ca. 8 mm Fichte/Kiefer
Gegenzug:	ca. 2,5 mm Fichte/Kiefer
Brandschutzklasse:	Dfl-s1 (Cfl-s1 auf Anfrage)
Wärmeleitfähigkeit:	0,14 W/m-K
PCP-Gehalt:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

Sortiermerkmale

Natur

Faserrichtung & -struktur:	Ohne Einschränkungen
Gesunde Äste:	Bis zu 30 mm
Gesunde Äste mit Rissen:	Bis zu 20 mm, entspricht die Länge des Risses der Größe eines Astes
Gefüllte Astlöcher:	Bis zu 20 mm
Gesunde Äste an Kante:	Ohne Einschränkungen
Äste mit Rissen an Kante:	Bis zu 20 mm, entspricht die Länge des Risses der Größe eines Astes.
Teilw. gefüllt Äste an Kante:	Bis zu 20 mm
Endriss, Winkel bis zu 30°:	Max. 2 Stück an jedem Ende (die Größe entspricht den Rissen auf der Deckschicht)
Risse auf der Deckschicht:	Die Gesamtlänge der Risse beträgt bis zu 200 mm bei einer Breite von bis zu 3 mm
Spuren des Kerns:	Erlaubt
Splintholz:	Nicht erlaubt
Glanz:	Erlaubt
Faserverwindung:	Erlaubt
Natürliche Verfärbung:	Erlaubt
Flecken, Vergrauung:	Nicht erlaubt
Kern:	Nicht erlaubt



3-SCHICHT-PARKETT

Europäische Eiche Select 14 mm



Produktbeschreibung

Allgemein:	3-Schicht-Parkett, 4-seitig gefast, besteht aus drei Schichten: einer edlen Eichenholz-Deckschicht, einer Mittelschicht und Gegenzug aus Fichte/Kiefer
Charakteristik der Nutzschicht:	Eichenholz in gelbbrauner Farbe mit natürlichen Eigenschaften, charakteristisch für diese Spezies. Die Bodenoberfläche zeigt vielfältige Holzmaserung und unterschiedliche Färbung der Eiche. Nachdunklungseffekt durch Einfluss von UV-Strahlen
Optik der Oberfläche:	1-Stab Diele, Select sortiert
Oberflächenbehandlung:	geschliffen, gebürstet, Bandsägeschnitt
Öl:	2x geölt (oxidativ)
Verbindungssystem:	5Gc Klick-Verbindung
Härte nach EN 13489:	Durchschnittliche Härte 37 MPa
Feuchtigkeitsgehalt:	7 % ± 2 %
Fußbodenheizung:	maximal 27°
Paketinhalt:	6 Stk./Paket Wir behalten uns vor, pro Paket ein Element als fallende Länge zu liefern

Das dargestellte Sortierbild zeigt lediglich einen Auszug. Maßgeblich ist die jeweilige Sortierbeschreibung.



Abmessungen & Toleranzen (EN 13489)

Dicke (≤ 0,2 mm):	14 mm (Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen ≤ 0,2 mm)
Länge (+/- 0,1 %):	1830, 2230, 2430 mm
Breite (+/- 0,2 mm):	164, 194, 234, 254 mm
Rechtwinkligkeit:	≤ 0,2 % über Breite

Technische Daten

Deckschicht:	ca. 3,6 mm Eiche
Mittelschicht:	ca. 8 mm Fichte/Kiefer
Gegenzug:	ca. 2,5 mm Fichte/Kiefer
Brandschutzklasse:	Dfl-s1 (Cfl-s1 auf Anfrage)
Wärmeleitfähigkeit:	0,14 W/m-K
PCP-Gehalt:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

Sortiermerkmale

Select

Faserrichtung & -struktur:	Ohne Einschränkungen
Gesunde Äste:	Schwarz bis zu 3 mm, Normal bis zu 5 mm
Gesunde Äste mit Rissen:	Nicht erlaubt
Gefüllte Astlöcher:	Nicht erlaubt
Gesunde Äste an Kante:	Schwarz bis zu 3 mm, Normal bis zu 5 mm
Äste mit Rissen an Kante:	Nicht erlaubt
Teilw. gefüllt Äste an Kante:	Nicht erlaubt
Endriss, Winkel bis zu 30°:	Nicht erlaubt
Risse auf der Deckschicht:	Nicht erlaubt
Spuren des Kerns:	Nicht erlaubt
Splintholz:	Nicht erlaubt
Glanz:	Erlaubt
Faserverwindung:	Erlaubt
Natürliche Verfärbung:	Erlaubt
Flecken, Vergrauung:	Nicht erlaubt
Kern:	Nicht erlaubt



3-SCHICHT-PARKETT

Europäische Eiche Fischgrät 90° Natur

**Produktbeschreibung**

Allgemein:	3-Schicht-Parkett, 4-seitig gefast, besteht aus drei Schichten: einer edlen Eichenholz-Deckschicht, einer Mittelschicht und Gegenzug aus Fichte/Kiefer
Charakteristik der Nutzschicht:	Eichenholz in gelbbrauner Farbe mit natürlichen Eigenschaften, charakteristisch für diese Spezies. Die Bodenoberfläche zeigt vielfältige Holzmaserung und unterschiedliche Färbung der Eiche. Nachdunklungseffekt durch Einfluss von UV-Strahlen
Optik der Oberfläche:	1-Stab Diele, Natur sortiert
Oberflächenbehandlung:	geschliffen, gebürstet, Bandsägeschnitt
Öl:	2x geölt (oxidativ)
Verbindungssystem:	5Gc Klick-Verbindung
Härte nach EN 13489:	Durchschnittliche Härte 37 MPa
Feuchtigkeitsgehalt:	7 % ± 2 %
Fußbodenheizung:	maximal 27°
Paketinhalt:	6 Stk. rechte + 6 Stk. linke/Paket

Das dargestellte Sortierbild zeigt lediglich einen Auszug. Maßgeblich ist die jeweilige Sortierbeschreibung.

Abmessungen & Toleranzen (EN 13489)

Dicke (≤ 0,2 mm):	14 mm (Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen ≤ 0,2 mm)
Länge (+/- 0,1 %):	600 mm
Breite (+/- 0,2 mm):	120 mm
Rechtwinkligkeit:	≤ 0,2 % über Breite

Technische Daten

Deckschicht:	ca. 3,6 mm Eiche
Mittelschicht:	ca. 8 mm Fichte/Kiefer
Gegenzug:	ca. 2,5 mm Fichte/Kiefer
Brandschutzklasse:	Dfl-s1 (Cfl-s1 auf Anfrage)
Wärmeleitfähigkeit:	0,14 W/m-K
PCP-Gehalt:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

Sortiermerkmale**Natur**

Faserrichtung & -struktur:	Ohne Einschränkungen
Gesunde Äste:	Bis zu 25 mm
Gesunde Äste mit Rissen:	Bis zu 25 mm, entspricht die Länge des Risses der Größe eines Astes, 3 mm breit
Gefüllte Astlöcher:	Bis zu 10 mm
Gesunde Äste an Kante:	Ohne Einschränkungen
Äste mit Rissen an Kante:	Bis zu 25 mm, entspricht die Länge des Risses der Größe eines Astes, 3 mm breit
Teilw. gefüllt Äste an Kante:	Bis zu 10 mm
Endriss, Winkel bis zu 30°:	Nicht erlaubt
Risse auf der Deckschicht:	Nicht erlaubt
Spuren des Kerns:	Nicht erlaubt
Splintholz:	Bis zu 15 mm
Glanz:	Erlaubt
Faserverwindung:	Erlaubt
Natürliche Verfärbung:	Erlaubt
Flecken, Vergrauung:	Nicht erlaubt
Kern:	Nicht erlaubt



3-SCHICHT-PARKETT

Europäische Eiche Fischgrät 90° Select

**Produktbeschreibung**

Allgemein:	3-Schicht-Parkett, 4-seitig gefast, besteht aus drei Schichten: einer edlen Eichenholz-Deckschicht, einer Mittelschicht und Gegenzug aus Fichte/Kiefer
Charakteristik der Nutzschicht:	Eichenholz in gelbbrauner Farbe mit natürlichen Eigenschaften, charakteristisch für diese Spezies. Die Bodenoberfläche zeigt vielfältige Holzmaserung und unterschiedliche Färbung der Eiche. Nachdunklungseffekt durch Einfluss von UV-Strahlen
Optik der Oberfläche:	1-Stab Diele, Select sortiert
Oberflächenbehandlung:	geschliffen, gebürstet, Bandsägeschnitt
Öl:	2x geölt (oxidativ)
Verbindungssystem:	5Gc Klick-Verbindung
Härte nach EN 13489:	Durchschnittliche Härte 37 MPa
Feuchtigkeitsgehalt:	7 % ± 2 %
Fußbodenheizung:	maximal 27°
Paketinhalt:	6 Stk. rechte + 6 Stk. linke/Paket

Das dargestellte Sortierbild zeigt lediglich einen Auszug. Maßgeblich ist die jeweilige Sortierbeschreibung.

Abmessungen & Toleranzen (EN 13489)

Dicke (≤ 0,2 mm):	14 mm (Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen ≤ 0,2 mm)
Länge (+/- 0,1 %):	600 mm
Breite (+/- 0,2 mm):	120mm
Rechtwinkligkeit:	≤ 0,2 % über Breite

Technische Daten

Deckschicht:	ca. 3,6 mm Eiche
Mittelschicht:	ca. 8 mm Fichte/Kiefer
Gegenzug:	ca. 2,5 mm Fichte/Kiefer
Brandschutzklasse:	Dfl-s1 (Cfl-s1 auf Anfrage)
Wärmeleitfähigkeit:	0,14 W/m-K
PCP-Gehalt:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

Sortiermerkmale**Select**

Faserrichtung & -struktur:	Ohne Einschränkungen
Gesunde Äste:	Schwarz bis zu 3 mm, Normal bis zu 6 mm
Gesunde Äste mit Rissen:	Nicht erlaubt
Gefüllte Astlöcher:	Nicht erlaubt
Gesunde Äste an Kante:	Schwarz bis zu 3 mm, Normal bis zu 6 mm
Äste mit Rissen an Kante:	Nicht erlaubt
Teilw. gefüllt Äste an Kante:	Nicht erlaubt
Endriss, Winkel bis zu 30°:	Nicht erlaubt
Risse auf der Deckschicht:	Nicht erlaubt
Spuren des Kerns:	Nicht erlaubt
Splintholz:	Nicht erlaubt
Glanz:	Erlaubt
Faserverwindung:	Erlaubt
Natürliche Verfärbung:	Nicht erlaubt
Flecken, Vergrauung:	Nicht erlaubt
Kern:	Nicht erlaubt



3-LAYER PARQUET

European Oak Rustic 14 mm



Product Description

General:	3-layer parquet with 4-sided bevel. Consists of three layers: a premium oak top layer, a softwood core layer, and a spruce/pine backing layer
Top Layer Characteristics:	European oak with a yellowish-brown colour and natural characteristics typical of the species. The flooring surface features a varied wood grain and natural colour variations. Exposure to UV light will cause the wood to develop a richer, darker tone over time
Appearance:	1-strip plank, Rustic grade
Surface Treatment:	Sanded, brushed, band-sawn
Oil:	Oiled twice (oxidative curing)
Locking System:	5Gc click system
Hardness (EN 13489):	Average hardness: 37 MPa
Moisture Content:	7 % ± 2 %
Underfloor Heating:	maximum 27°
Package Contents:	6 pcs./package We reserve the right to include one random-length plank per package

The grading image shown is for illustrative purposes only. The applicable grading description is decisive.



Dimensions & Tolerances (EN 13489)

Thickness (≤ 0,2 mm):	14 mm (Height difference between two installed planks ≤ 0.2 mm)
Length (+/- 0,1 %):	1830, 2230, 2430 mm
Width (+/- 0,2 mm):	164, 194, 234, 254 mm
Squareness:	≤ 0,2 % across the width

Technical Data

Top Layer:	approx. 3.6 mm oak
Core Layer:	approx. 8 mm spruce/pine
Backing Layer:	approx. 2.5 mm spruce/pine
Fire Classification:	Dfl-s1 (Cfl-s1 available on request)
Thermal Conductivity:	0,14 W/m-K
PCP Content:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

Grading Characteristics Rustic

Grain Direction & Structure:	No restrictions
Sound Knots:	No restrictions
Sound Knots with Cracks:	Up to 80 mm. Elongated knot holes up to 50 mm wide and 150 mm long are permitted
Filled Knot Holes:	Up to 60 mm
Sound Knots at the Edge:	No restrictions
Knots with Cracks at the Edge:	Up to 80 mm. Elongated knot holes up to 50 mm wide and 150 mm long are permitted
Partially Filled Knots at the Edge:	Up to 60 mm, with an edge length of up to 30 mm
End Checks (angle up to 30°):	Maximum of 2 pieces at each end
Cracks in the Top Layer:	No restrictions
Heartwood Traces:	Permitted
Sapwood:	Limited sapwood is permitted
Gloss:	Permitted
Twisted Grain:	Permitted
Natural Discoloration:	Permitted
Stains, Greying:	Not permitted
Heartwood:	Permitted



3-LAYER PARQUET

European Oak Markant 14 mm



Product Description

General:	3-layer parquet with a 4-sided bevel. Consists of three layers: a premium oak top layer, a spruce/pine core layer, and a spruce/pine backing layer
Top Layer Characteristics:	European oak with a yellowish-brown colour and natural characteristics typical of the species. The flooring surface features a distinctive wood grain and natural colour variations. Exposure to UV light will cause the wood to develop a richer, darker tone over time
Appearance:	1-strip plank, Character grade
Surface Treatment:	Sanded, brushed, band-sawn
Oil:	Oiled twice (oxidative curing)
Locking System:	5Gc click system
Hardness (EN 13489):	Average hardness: 37 MPa
Moisture Content:	7 % $\pm$ 2 %
Underfloor Heating:	maximum 27°
Package Contents:	6 pcs./package We reserve the right to include one random-length plank per package

The grading image shown is for illustrative purposes only. The applicable grading description is decisive.



Dimensions & Tolerances (EN 13489)

Thickness ($\leq$ 0,2 mm):	14 mm (Height difference between two installed planks $\leq$ 0.2 mm)
Length (+/- 0,1 %):	1830, 2230, 2430 mm
Width (+/- 0,2 mm):	164, 194, 234, 254 mm
Squareness:	$\leq$ 0,2 % across the width

Technical Data

Top Layer:	approx. 3.6 mm oak
Core Layer:	approx. 8 mm spruce/pine
Backing Layer:	approx. 2.5 mm spruce/pine
Fire Classification:	Dfl-s1 (Cfl-s1 available on request)
Thermal Conductivity:	0,14 W/m·K
PCP Content:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

Grading Characteristics Character

Grain Direction & Structure:	No restrictions
Sound Knots:	No restrictions
Sound Knots with Cracks:	Up to 50 mm; the crack length may not exceed the knot size by more than 30 mm
Filled Knot Holes:	Up to 30 mm
Sound Knots at the Edge:	No restrictions
Knots with Cracks at the Edge:	Up to 50 mm; for knots up to 50 mm in diameter, the crack length may not exceed the knot diameter by more than 30 mm
Partially Filled Knots at the Edge:	Up to 30 mm
End Checks (angle up to 30°):	Maximum of 2 at each end (size according to the cracks in the top layer)
Cracks in the Top Layer:	The total length of the cracks may be up to 500 mm, with a maximum width of 6 mm
Heartwood Traces:	Permitted
Sapwood:	Not permitted
Gloss:	Permitted
Twisted Grain:	Permitted
Natural Discoloration:	Permitted
Stains, Greying:	Not permitted
Heartwood:	Permitted



3-LAYER PARQUET


European Oak Nature 14 mm



Product Description

General:	3-layer parquet with a 4-sided bevel. Consists of three layers: a premium oak top layer, a spruce/pine core layer, and a spruce/pine backing layer
Top Layer Characteristics:	European oak with a yellowish-brown colour and natural characteristics typical of the species. The flooring surface features a varied wood grain and natural colour variations. Exposure to UV light will cause the wood to develop a richer, darker tone over time
Appearance:	1-strip plank, Nature grade
Surface Treatment:	Sanded, brushed, band-sawn
Oil:	Oiled twice (oxidative curing)
Locking System:	5Gc click system
Hardness (EN 13489):	Average hardness: 37 MPa
Moisture Content:	7 % $\pm$ 2 %
Underfloor Heating:	maximum 27°
Package Contents:	6 pcs./package We reserve the right to include one random-length plank per package

The grading image shown is for illustrative purposes only. The applicable grading description is decisive.



Dimensions & Tolerances (EN 13489)

Thickness ($\leq$ 0,2 mm):	14 mm (Height difference between two installed planks $\leq$ 0.2 mm)
Length (+/- 0,1 %):	1830, 2230, 2430 mm
Width (+/- 0,2 mm):	164, 194, 234, 254 mm
Squareness:	$\leq$ 0,2 % across the width

Technical Data

Top Layer:	approx. 3.6 mm oak
Core Layer:	approx. 8 mm spruce/pine
Backing Layer:	approx. 2.5 mm spruce/pine
Fire Classification:	Dfl-s1 (Cfl-s1 available on request)
Thermal Conductivity:	0,14 W/m-K
PCP Content:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

Grading Characteristics Natur

Grain Direction & Structure:	No restrictions
Sound Knots:	Up to 30 mm
Sound Knots with Cracks:	Up to 20 mm; the crack length may not exceed the size of the knot
Filled Knot Holes:	Up to 20 mm
Sound Knots at the Edge:	No restrictions
Knots with Cracks at the Edge:	Up to 20 mm; the crack length may not exceed the size of the knot
Partially Filled Knots at the Edge:	Up to 20 mm
End Checks (angle up to 30°):	Maximum of 2 at each end (size according to the cracks in the top layer)
Cracks in the Top Layer:	The total length of the cracks may be up to 200 mm, with a maximum width of 3 mm
Heartwood Traces:	Permitted
Sapwood:	Not permitted
Gloss:	Permitted
Twisted Grain:	Permitted
Natural Discoloration:	Permitted
Stains, Greying:	Not permitted
Heartwood:	Not permitted




3-LAYERPARQUET

European Oak Select 14 mm

**Product Description**

General:	3-layer parquet with a 4-sided bevel. Consists of three layers: a premium oak top layer, a spruce/pine core layer, and a spruce/pine backing layer
Top Layer Characteristics:	European oak with a yellowish-brown colour and natural characteristics typical of the species. The flooring surface features a varied wood grain and natural colour variations. Exposure to UV light will cause the wood to develop a richer, darker tone over time
Appearance:	1-strip plank, Select grade
Surface Treatment:	Sanded, brushed, band-sawn
Oil:	Oiled twice (oxidative curing)
Locking System:	5Gc click system
Hardness (EN 13489):	Average hardness: 37 MPa
Moisture Content:	7 % ± 2 %
Underfloor Heating:	maximum 27°
Package Contents:	6 pcs./package We reserve the right to include one random-length plank per package

The grading image shown is for illustrative purposes only. The applicable grading description is decisive.

**Dimensions & Tolerances (EN 13489)**

Thickness (≤ 0,2 mm):	14 mm (Height difference between two installed planks ≤ 0.2 mm)
Length (+/- 0,1 %):	1830, 2230, 2430 mm
Width (+/- 0,2 mm):	164, 194, 234, 254 mm
Squareness:	≤ 0,2 % across the width

Technical Data

Top Layer:	approx. 3.6 mm oak
Core Layer:	approx. 8 mm spruce/pine
Backing Layer:	approx. 2.5 mm spruce/pine
Fire Classification:	Dfl-s1 (Cfl-s1 available on request)
Thermal Conductivity:	0,14 W/m-K
PCP Content:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

Grading Characteristics Select

Grain Direction & Structure:	No restrictions
Sound Knots:	Black knots up to 3 mm, sound knots up to 5 mm
Sound Knots with Cracks:	Not permitted
Filled Knot Holes:	Not permitted
Sound Knots at the Edge:	Black knots up to 3 mm, sound knots up to 5 mm
Knots with Cracks at the Edge:	Not permitted
Partially Filled Knots at the Edge:	Not permitted
End Checks (angle up to 30°):	Not permitted
Cracks in the Top Layer:	Not permitted
Heartwood Traces:	Not permitted
Sapwood:	Not permitted
Gloss:	Permitted
Twisted Grain:	Permitted
Natural Discoloration:	Permitted
Stains, Greying:	Not permitted
Heartwood:	Not permitted



3-LAYER PARQUET

European Oak Herringbone 90° Nature



Product Description

General:	3-layer parquet with a 4-sided bevel. Consists of three layers: a premium oak top layer, a spruce/pine core layer, and a spruce/pine backing layer
Top Layer Characteristics:	European oak with a yellowish-brown colour and natural characteristics typical of the species. The flooring surface features a varied wood grain and natural colour variations. Exposure to UV light will cause the wood to develop a richer, darker tone over time
Appearance:	1-strip plank, Nature grade
Surface Treatment:	Sanded, brushed, band-sawn
Oil:	Oiled twice (oxidative curing)
Locking System:	5Gc click system
Hardness (EN 13489):	Average hardness: 37 MPa
Moisture Content:	7 % ± 2 %
Underfloor Heating:	maximum 27°
Package Contents:	6 right-hand planks + 6 left-hand planks per package

The grading image shown is for illustrative purposes only. The applicable grading description is decisive.

Dimensions & Tolerances (EN 13489)

Thickness (≤ 0,2 mm):	14 mm (Height difference between two installed planks ≤ 0.2 mm)
Length (+/- 0,1 %):	600 mm
Width (+/- 0,2 mm):	120 mm
Squareness:	≤ 0,2 % across the width

Technical Data

Top Layer:	approx. 3.6 mm oak
Core Layer:	approx. 8 mm spruce/pine
Backing Layer:	approx. 2.5 mm spruce/pine
Fire Classification:	Dfl-s1 (Cfl-s1 available on request)
Thermal Conductivity:	0,14 W/m-K
PCP Content:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

Grading Characteristics Natur

Grain Direction & Structure:	No restrictions
Sound Knots:	Up to 25 mm
Sound Knots with Cracks:	Up to 25 mm; the crack length may not exceed the size of the knot, with a maximum width of 3 mm
Filled Knot Holes:	Up to 10 mm
Sound Knots at the Edge:	No restrictions
Knots with Cracks at the Edge:	Up to 25 mm; the crack length may not exceed the size of the knot, with a maximum width of 3 mm
Partially Filled Knots at the Edge:	Up to 10 mm
End Checks (angle up to 30°):	Not permitted
Cracks in the Top Layer:	Not permitted
Heartwood Traces:	Not permitted
Sapwood:	Up to 15 mm
Gloss:	Permitted
Twisted Grain:	Permitted
Natural Discoloration:	Permitted
Stains, Greying:	Not permitted
Heartwood:	Not permitted



3-LAYER PARQUET

European Oak Herringbone 90° Select



Product Description

General:	3-layer parquet with a 4-sided bevel. Consists of three layers: a premium oak top layer, a spruce/pine core layer, and a spruce/pine backing layer
Top Layer Characteristics:	European oak with a yellowish-brown colour and natural characteristics typical of the species. The flooring surface features a varied wood grain and natural colour variations. Exposure to UV light will cause the wood to develop a richer, darker tone over time
Appearance:	1-strip plank, Select grade
Surface Treatment:	Sanded, brushed, band-sawn
Oil:	Oiled twice (oxidative curing)
Locking System:	5Gc click system
Hardness (EN 13489):	Average hardness: 37 MPa
Moisture Content:	7 % ± 2 %
Underfloor Heating:	maximum 27°
Package Contents:	6 right-hand planks + 6 left-hand planks per package

The grading image shown is for illustrative purposes only. The applicable grading description is decisive.

Dimensions & Tolerances (EN 13489)

Thickness ($\leq 0,2$ mm):	14 mm (Height difference between two installed planks ≤ 0.2 mm)
Length (+/- 0,1 %):	600 mm
Width (+/- 0,2 mm):	120mm
Squareness:	$\leq 0,2$ % across the width

Technical Data

Top Layer:	approx. 3.6 mm oak
Core Layer:	approx. 8 mm spruce/pine
Backing Layer:	approx. 2.5 mm spruce/pine
Fire Classification:	Dfl-s1 (Cfl-s1 available on request)
Thermal Conductivity:	0,14 W/m-K
PCP Content:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

Grading Characteristics Select

Grain Direction & Structure:	No restrictions
Sound Knots:	Black knots up to 3 mm, sound knots up to 6 mm
Sound Knots with Cracks:	Not permitted
Filled Knot Holes:	Not permitted
Sound Knots at the Edge:	Black knots up to 3 mm, sound knots up to 6 mm
Knots with Cracks at the Edge:	Not permitted
Partially Filled Knots at the Edge:	Not permitted
End Checks (angle up to 30°):	Not permitted
Cracks in the Top Layer:	Not permitted
Heartwood Traces:	Not permitted
Sapwood:	Not permitted
Gloss:	Permitted
Twisted Grain:	Permitted
Natural Discoloration:	Not permitted
Stains, Greying:	Not permitted
Heartwood:	Not permitted




PARQUET A 3 STRATI

Rovere europeo Rustica 14 mm

**Descrizione del prodotto**

Generale:	Parquet a 3 strati, bisellato su 4 lati, composto da tre strati: uno strato nobile in legno di rovere, uno strato intermedio e un controbilanciamento in abete/pino.
Caratteristiche dello strato nobile:	Legno di rovere di colore giallo-bruno con caratteristiche naturali tipiche di questa essenza. La superficie del pavimento presenta venature del legno variegata e le naturali differenze di tonalità del rovere. Effetto di scurimento dovuto all'esposizione ai raggi UV.
Aspetto della superficie:	Plancia a 1 strip, selezione Rustica
Finitura superficiale:	Levigato, spazzolato, taglio a sega
Olio:	2× oliato (ossidativo)
Sistema di incastro:	Sistema a clic 5Gc
Durezza secondo EN 13489:	Durezza media 37 MPa
Contenuto di umidità:	7 % ± 2 %
Riscaldamento a pavimento:	massimo 27°
Contenuto della confezione:	6 pz./confezione Ci riserviamo il diritto di fornire, per ogni confezione, un elemento con lunghezza variabile.

L'immagine della selezione mostrata rappresenta solo un estratto. Fa fede la relativa descrizione della selezione.

**Dimensioni e tolleranze (EN 13489)**

Spessore (≤ 0,2 mm):	14 mm (dislivello tra due tavole di legno montate ≤ 0,2 mm)
Lunghezza (+/- 0,1 %):	1830, 2230, 2430 mm
Larghezza (+/- 0,2 mm):	164, 194, 234, 254 mm
Squadratura:	≤ 0,2 % sulla larghezza

Dati tecnici

Strato nobile:	ca. 3,6 mm di rovere
Strato intermedio:	ca. 8 mm di abete/pino
Controbilanciamento:	ca. 2,5 mm di abete/pino
Classe di reazione al fuoco:	Dfl-s1 (Cfl-s1 su richiesta)
Conducibilità termica:	0,14 W/m·K
Contenuto di PCP:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

Caratteristiche della selezione**Rustica**

Direzione e struttura della fibra:	Senza limitazioni
Nodi sani:	Senza limitazioni
Nodi sani con fessure:	Fino a 80 mm. Sono consentiti nodi allungati con una larghezza fino a 50 mm e una lunghezza fino a 150 mm.
Nodi stuccati:	Fino a 60 mm
Nodi sani sul bordo:	Senza limitazioni
Nodi con fessure sul bordo:	Fino a 80 mm. Sono consentiti nodi allungati con una larghezza fino a 50 mm e una lunghezza fino a 150 mm
Nodi parzialmente stuccati sul bordo:	Fino a 60 mm, con una lunghezza del bordo fino a 30 mm
Fessura di testa, angolo fino a 30°:	Massimo 2 per ciascuna estremità
Fessure nello strato nobile:	Senza limitazioni
Tracce del midollo:	Consentite
Alburno:	È consentita una lieve presenza di alburno
Lucentezza:	Consentite
Torsione della fibra:	Consentite
Scolorimento naturale:	Consentite
Macchie, ingrigimento:	Non consentito
Durame:	Consentite



PARQUET A 3 STRATI

Rovere europeo Decisa 14 mm

**Descrizione del prodotto**

Generale:	Parquet a 3 strati, bisellato su 4 lati, composto da tre strati: uno strato nobile in legno di rovere, uno strato intermedio e un controbilanciamento in abete/pino.
Caratteristiche dello strato nobile:	Legno di rovere di colore giallo-bruno con caratteristiche naturali tipiche di questa essenza. La superficie del pavimento presenta venature del legno variegata e le naturali differenze di tonalità del rovere. Effetto di scurimento dovuto all'esposizione ai raggi UV.
Aspetto della superficie:	Plancia a 1 strip, selezione Decisa
Finitura superficiale:	Levigato, spazzolato, taglio a sega
Olio:	2× oliato (ossidativo)
Sistema di incastro:	Sistema a clic 5Gc
Durezza secondo EN 13489:	Durezza media 37 MPa
Contenuto di umidità:	7 % ± 2 %
Riscaldamento a pavimento:	massimo 27°
Contenuto della confezione:	6 pz./confezione Ci riserviamo il diritto di fornire, per ogni confezione, un elemento con lunghezza variabile.

L'immagine della selezione mostrata rappresenta solo un estratto. Fa fede la relativa descrizione della selezione.

**Dimensioni e tolleranze (EN 13489)**

Spessore (≤ 0,2 mm):	14 mm (dislivello tra due tavole di legno montate ≤ 0,2 mm)
Lunghezza (+/- 0,1 %):	1830, 2230, 2430 mm
Larghezza (+/- 0,2 mm):	164, 194, 234, 254 mm
Squadratura:	≤ 0,2 % sulla larghezza

Dati tecnici

Strato nobile:	ca. 3,6 mm di rovere
Strato intermedio:	ca. 8 mm di abete/pino
Controbilanciamento:	ca. 2,5 mm di abete/pino
Classe di reazione al fuoco:	Dfl-s1 (Cfl-s1 su richiesta)
Conducibilità termica:	0,14 W/m·K
Contenuto di PCP:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

Caratteristiche della selezione**Decisa**

Direzione e struttura della fibra:	Senza limitazioni
Nodi sani:	Senza limitazioni
Nodi sani con fessure:	Fino a 50 mm, la lunghezza della fessura superare la dimensione del nodo fino a un massimo di 30 mm
Nodi stuccati:	Fino a 30 mm
Nodi sani sul bordo:	Senza limitazioni
Nodi con fessure sul bordo:	Fino a 50 mm, la lunghezza della fessura può superare la dimensione del nodo fino a un massimo di 30 mm.
Nodi parzialmente stuccati sul bordo:	Fino a 30 mm
Fessura di testa, angolo fino a 30°:	Massimo 2 per ciascuna estremità (la dimensione corrisponde a quella delle fessure nello strato nobile).
Fessure nello strato nobile:	La lunghezza complessiva delle fessure è consentita fino a 500 mm con una larghezza massima di 6 mm.
Tracce del midollo:	Consentite
Alburno:	Non consentito
Lucentezza:	Consentite
Torsione della fibra:	Consentite
Scolorimento naturale:	Consentite
Macchie, ingrigimento:	Non consentito
Durame:	Consentite



PARQUET A 3 STRATI


Rovere europeo Naturale 14 mm



Descrizione del prodotto

Generale:	Parquet a 3 strati, bisellato su 4 lati, composto da tre strati: uno strato nobile in legno di rovere, uno strato intermedio e un controbilanciamento in abete/pino.
Caratteristiche dello strato nobile:	Legno di rovere di colore giallo-bruno con caratteristiche naturali tipiche di questa essenza. La superficie del pavimento presenta venature del legno variegata e le naturali differenze di tonalità del rovere. Effetto di scurimento dovuto all'esposizione ai raggi UV.
Aspetto della superficie:	Plancia a 1 strip, selezione Naturale
Finitura superficiale:	Levigato, spazzolato, taglio a sega
Olio:	2× oliato (ossidativo)
Sistema di incastro:	Sistema a clic 5Gc
Durezza secondo EN 13489:	Durezza media 37 MPa
Contenuto di umidità:	7 % ± 2 %
Riscaldamento a pavimento:	massimo 27°
Contenuto della confezione:	6 pz./confezione Ci riserviamo il diritto di fornire, per ogni confezione, un elemento con lunghezza variabile.

L'immagine della selezione mostrata rappresenta solo un estratto. Fa fede la relativa descrizione della selezione.



Dimensioni e tolleranze (EN 13489)

Spessore (≤ 0,2 mm):	14 mm (dislivello tra due tavole di legno montate ≤ 0,2 mm)
Lunghezza (+/- 0,1 %):	1830, 2230, 2430 mm
Larghezza (+/- 0,2 mm):	164, 194, 234, 254 mm
Squadratura:	≤ 0,2 % sulla larghezza

Dati tecnici

Strato nobile:	ca. 3,6 mm di rovere
Strato intermedio:	ca. 8 mm di abete/pino
Controbilanciamento:	ca. 2,5 mm di abete/pino
Classe di reazione al fuoco:	Dfl-s1 (Cfl-s1 su richiesta)
Conducibilità termica:	0,14 W/m·K
Contenuto di PCP:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

Caratteristiche della selezione

Naturale

Direzione e struttura della fibra:	Senza limitazioni
Nodi sani:	Fino a 30 mm
Nodi sani con fessure:	Fino a 20 mm, purché la lunghezza della fessura corrisponda alla dimensione del nodo
Nodi stuccati:	Fino a 20 mm
Nodi sani sul bordo:	Senza limitazioni
Nodi con fessure sul bordo:	Fino a 20 mm, purché la lunghezza della fessura corrisponda alla dimensione del nodo.
Nodi parzialmente stuccati sul bordo:	Fino a 20 mm
Fessura di testa, angolo fino a 30°:	Massimo 2 per ciascuna estremità (la dimensione corrisponde a quella delle fessure nello strato nobile).
Fessure nello strato nobile:	La lunghezza complessiva delle fessure è consentita fino a 200 mm con una larghezza massima di 3 mm.
Tracce del midollo:	Consentite
Alburno:	Non consentito
Lucentezza:	Consentite
Torsione della fibra:	Consentite
Scolorimento naturale:	Consentite
Macchie, ingrigimento:	Non consentito
Durame:	Non consentito



PARQUET A 3 STRATI


Rovere europeo Select 14 mm



Descrizione del prodotto

Generale:	Parquet a 3 strati, bisellato su 4 lati, composto da tre strati: uno strato nobile in legno di rovere, uno strato intermedio e un controbilanciamento in abete/pino.
Caratteristiche dello strato nobile:	Legno di rovere di colore giallo-bruno con caratteristiche naturali tipiche di questa essenza. La superficie del pavimento presenta venature del legno variegata e le naturali differenze di tonalità del rovere. Effetto di scurimento dovuto all'esposizione ai raggi UV.
Aspetto della superficie:	Plancia a 1 strip, selezione Select
Finitura superficiale:	Levigato, spazzolato, taglio a sega
Olio:	2× oliato (ossidativo)
Sistema di incastro:	Sistema a clic 5Gc
Durezza secondo EN 13489:	Durezza media 37 MPa
Contenuto di umidità:	7 % ± 2 %
Riscaldamento a pavimento:	massimo 27°
Contenuto della confezione:	6 pz./confezione Ci riserviamo il diritto di fornire, per ogni confezione, un elemento con lunghezza variabile.

L'immagine della selezione mostrata rappresenta solo un estratto. Fa fede la relativa descrizione della selezione.



Dimensioni e tolleranze (EN 13489)

Spessore (≤ 0,2 mm):	14 mm (dislivello tra due tavole di legno montate ≤ 0,2 mm)
Lunghezza (+/- 0,1 %):	1830, 2230, 2430 mm
Larghezza (+/- 0,2 mm):	164, 194, 234, 254 mm
Squadratura:	≤ 0,2 % sulla larghezza

Dati tecnici

Strato nobile:	ca. 3,6 mm di rovere
Strato intermedio:	ca. 8 mm di abete/pino
Controbilanciamento:	ca. 2,5 mm di abete/pino
Classe di reazione al fuoco:	Dfl-s1 (Cfl-s1 su richiesta)
Conducibilità termica:	0,14 W/m-K
Contenuto di PCP:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

Caratteristiche della selezione


Select

Direzione e struttura della fibra:	Senza limitazioni
Nodi sani:	Neri fino a 3 mm, sani fino a 5 mm
Nodi sani con fessure:	Non consentito
Non consentiti:	Non consentito
Nodi sani sul bordo:	Neri fino a 3 mm, sani fino a 5 mm
Nodi con fessure sul bordo:	Non consentito
Nodi parzialmente stuccati sul bordo:	Non consentito
Fessura di testa, angolo fino a 30°:	Non consentito
Fessure nello strato nobile:	Non consentito
Tracce del midollo:	Non consentito
Alburno:	Non consentito
Lucentezza:	Consentite
Torsione della fibra:	Consentite
Scolorimento naturale:	Consentite
Macchie, ingrigimento:	Non consentito
Durame:	Non consentito



PARQUET A 3 STRATI

Rovere europeo Spina di Pesce 90° Naturale



Descrizione del prodotto

Generale:	Parquet a 3 strati, bisellato su 4 lati, composto da tre strati: uno strato nobile in legno di rovere, uno strato intermedio e un controbilanciamento in abete/pino.
Caratteristiche dello strato nobile:	Legno di rovere di colore giallo-bruno con caratteristiche naturali tipiche di questa essenza. La superficie del pavimento presenta venature del legno variegata e le naturali differenze di tonalità del rovere. Effetto di scurimento dovuto all'esposizione ai raggi UV.
Aspetto della superficie:	Plancia a 1 strip, selezione Naturale
Finitura superficiale:	Levigato, spazzolato, taglio a sega
Olio:	2× oliato (ossidativo)
Sistema di incastro:	Sistema a clic 5Gc
Durezza secondo EN 13489:	Durezza media 37 MPa
Contenuto di umidità:	7 % ± 2 %
Riscaldamento a pavimento:	massimo 27°
Contenuto della confezione:	6 pezzi destri + 6 pezzi sinistri/ confezione

L'immagine della selezione mostrata rappresenta solo un estratto. Fa fede la relativa descrizione della selezione.

Dimensioni e tolleranze (EN 13489)

Spessore (≤ 0,2 mm):	14 mm (dislivello tra due tavole di legno montate ≤ 0,2 mm)
Lunghezza (+/- 0,1 %):	600 mm
Larghezza (+/- 0,2 mm):	120 mm
Squadratura:	≤ 0,2 % sulla larghezza

Dati tecnici

Strato nobile:	ca. 3,6 mm di rovere
Strato intermedio:	ca. 8 mm di abete/pino
Controbilanciamento:	ca. 2,5 mm di abete/pino
Classe di reazione al fuoco:	Dfl-s1 (Cfl-s1 su richiesta)
Conducibilità termica:	0,14 W/m-K
Contenuto di PCP:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

Caratteristiche della selezione

Naturale

Direzione e struttura della fibra:	Senza limitazioni
Nodi sani:	Fino a 25 mm
Nodi sani con fessure:	Fino a 25 mm, purché la lunghezza della fessura corrisponda alla dimensione del nodo, larghezza massima 3 mm
Nodi stuccati:	Fino a 10 mm
Nodi sani sul bordo:	Senza limitazioni
Nodi con fessure sul bordo:	Fino a 25 mm, purché la lunghezza della fessura corrisponda alla dimensione del nodo, larghezza massima 3 mm
Nodi parzialmente stuccati sul bordo:	Fino a 10 mm
Fessura di testa, angolo fino a 30°:	Non consentito
Fessure nello strato nobile:	Non consentito
Tracce del midollo:	Non consentito
Alburno:	Fino a 15 mm
Lucentezza:	Consentite
Torsione della fibra:	Consentite
Scolorimento naturale:	Consentite
Macchie, ingrigimento:	Non consentito
Durame:	Non consentito



PARQUET A 3 STRATI

Rovere europeo Spina di Pesce 90° Select

**Descrizione del prodotto**

Generale:	Parquet a 3 strati, bisellato su 4 lati, composto da tre strati: uno strato nobile in legno di rovere, uno strato intermedio e un controbilanciamento in abete/pino.
Caratteristiche dello strato nobile:	Legno di rovere di colore giallo-bruno con caratteristiche naturali tipiche di questa essenza. La superficie del pavimento presenta venature del legno variegata e le naturali differenze di tonalità del rovere. Effetto di scurimento dovuto all'esposizione ai raggi UV.
Aspetto della superficie:	Plancia a 1 strip, selezione Select
Finitura superficiale:	Levigato, spazzolato, taglio a sega
Olio:	2× oliato (ossidativo)
Sistema di incastro:	Sistema a clic 5Gc
Durezza secondo EN 13489:	Durezza media 37 MPa
Contenuto di umidità:	7 % ± 2 %
Riscaldamento a pavimento:	massimo 27°
Contenuto della confezione:	6 pezzi destri + 6 pezzi sinistri/ confezione

L'immagine della selezione mostrata rappresenta solo un estratto. Fa fede la relativa descrizione della selezione.

Dimensioni e tolleranze (EN 13489)

Spessore (≤ 0,2 mm):	14 mm (dislivello tra due tavole di legno montate ≤ 0,2 mm)
Lunghezza (+/- 0,1 %):	600 mm
Larghezza (+/- 0,2 mm):	120mm
Squadratura:	≤ 0,2 % sulla larghezza

Dati tecnici

Strato nobile:	ca. 3,6 mm di rovere
Strato intermedio:	ca. 8 mm di abete/pino
Controbilanciamento:	ca. 2,5 mm di abete/pino
Classe di reazione al fuoco:	Dfl-s1 (Cfl-s1 su richiesta)
Conducibilità termica:	0,14 W/m·K
Contenuto di PCP:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

Caratteristiche della selezione Select

Direzione e struttura della fibra:	Senza limitazioni
Nodi sani:	Neri fino a 3 mm, sani fino a 6 mm
Nodi sani con fessure:	Non consentito
Nodi stuccati:	Non consentito
Nodi sani sul bordo:	Neri fino a 3 mm, sani fino a 6 mm
Nodi con fessure sul bordo:	Non consentito
Nodi parzialmente stuccati sul bordo:	Non consentito
Fessura di testa, angolo fino a 30°:	Non consentito
Fessure nello strato nobile:	Non consentito
Tracce del midollo:	Non consentito
Alburno:	Non consentito
Lucentezza:	Consentite
Torsione della fibra:	Consentite
Scolorimento naturale:	Non consentito
Macchie, ingrigimento:	Non consentito
Durame:	Non consentito