

# PRÜFBERICHT

## *Kneho-Lacke GmbH*

2022-1293

Probennummer: 22-0122 Bezeichnung: Eiche geölt  
 Probennummer: 22-0123 Bezeichnung: Lärche geölt

### Beständigkeitsprüfung nach EN 12720

#### AUFBAU:

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Auftragsmenge	
4547-8828	INDUSTRIEÖL NEUTRAL	10 g/m <sup>2</sup>	
4517-8279	INDUSTRIEÖL STUMPFMATT KRATZFEST	10 g/m <sup>2</sup>	

  

Prüfmittel	Einwirkzeit	22-0122 Eiche	22-0123 Lärche
1	Essigsäure 10%	5	5
2	Aceton	5	5
3	Ammoniak 10%	5	5
4	Zitronensäure 10%	5	5
5	Reinigungsmittel	5	5
6	Kaffee	5	5
7	Desinfektionsmittel	5	5
8.2	Ethanol 48 Vol%	5	5
9	Ethyl - Butylacetat	5	5
10	Kondensmilch	5	5
11	Olivenöl	5	5
12	Paraffinöl	5	5
13	Natriumcarbonat 10 %	5	5
14	Natriumchlorid 15 %	5	5
15	Schwarzer Tee	5	5
16	Destilliertes Wasser	5	5
17	Rotwein	5	5
18	Bier	5	5
19	Cola	5	5
20	Schw. Johannisbeersaft	5	5
23	Benzin	5	5

#### BEWERTUNG:

5 = Keine sichtbaren Veränderungen  
 4 = Eben erkennbare Veränderungen in Glanz oder Farbe  
 3 = Leichte Veränderungen in Glanz oder Farbe; die Struktur der Prüffläche ist nicht verändert  
 2 = Starke Markierungen sichtbar; die Struktur der Prüffläche ist jedoch weitgehend unbeschädigt  
 1 = Starke Markierungen sichtbar; die Struktur der Prüffläche ist verändert  
 0 = Prüffläche stark verändert bzw. zerstört  
 - = nicht geprüft