

PRÜFBERICHT

Kneho-Lacke GmbH

2022-1293

Probennummer: 22-0120 Bezeichnung: Eiche lackiert

Probennummer: 22-0121 Bezeichnung: Fichte lackiert

Hamberger Hobel-Prüfung in Anlehnung an Herstellerangaben (Fa. Haro)

AUFBAU:

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Auftragsmenge
46913-0766	HYDRO-PRIMER UV-HÄRTEND	15-18 g/m ²
47913-1626	UV-WALZGRUND TRANSPARENT FÜR PARKETT	30-35 g/m ²
47413-1080	UV-WALZGRUND MATT	25-30 g/m ²
47913-0772	AC-WALZLACK ANTISCRATCH MATT GLANZ: 10 %, UV-HÄRTEND	8-10 g/m ²
47913-0772	AC-WALZLACK ANTISCRATCH MATT GLANZ: 10 %, UV-HÄRTEND	5-8 g/m ²

PRÜFMETHODE:

Die Widerstandsfähigkeit einer Beschichtung auf Holz- oder Holzwerkstoff-Oberflächen gegen Abschürfen mit einer schmalen Metallkante bestimmt. Dabei wird mit einer definierten Adruckkraft eine Veränderung oder Beschädigung der Beschichtung verursacht.

Als Beschädigung in diesem Zusammenhang zählen sichtbare oder auffällige farbliche Abweichungen, z.B. milchig weiße Verfärbungen („Weißbruch“), teilweise oder vollständige Enthftung (Adhäsions- und Kohäsionsbrüche).

Eindruck- oder Glanzspuren, die sich nicht farblich abheben, zählen nicht als Beschädigung.

Probe

Kratzbeständigkeit nach Hamberger Hobel in [N]

22-0120 Eiche
22-0121 Fichte23
20