

3-SCHICHT-PARKETT

# Europäische Eiche Natur 14 mm



## Produktbeschreibung

Allgemein:	3-Schicht-Parkett, 4-seitig gefast, besteht aus drei Schichten: einer edlen Eichenholz-Deckschicht, einer Mittelschicht und Gegenzug aus Fichte/Kiefer
Charakteristik der Nutzschicht:	Eichenholz in gelbbrauner Farbe mit natürlichen Eigenschaften, charakteristisch für diese Spezies. Die Bodenoberfläche zeigt vielfältige Holzmaserung und unterschiedliche Färbung der Eiche. Nachdunklungseffekt durch Einfluss von UV-Strahlen
Optik der Oberfläche:	1-Stab Diele, Natur sortiert
Oberflächenbehandlung:	geschliffen, gebürstet, Bandsägeschnitt
Öl:	2x geölt (oxidativ)
Verbindungssystem:	5Gc Klick-Verbindung
Härte nach EN 13489:	Durchschnittliche Härte 37 MPa
Feuchtigkeitsgehalt:	7 % ± 2 %
Fußbodenheizung:	maximal 27°
Paketinhalt:	6 Stk./Paket Wir behalten uns vor, pro Paket ein Element als fallende Länge zu liefern

Das dargestellte Sortierbild zeigt lediglich einen Auszug. Maßgeblich ist die jeweilige Sortierbeschreibung.



## Abmessungen & Toleranzen (EN 13489)

Dicke (≤ 0,2 mm):	14 mm (Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen ≤ 0,2 mm)
Länge (+/- 0,1 %):	1830, 2230, 2430 mm
Breite (+/- 0,2 mm):	164, 194, 234, 254 mm
Rechtwinkligkeit:	≤ 0,2 % über Breite

## Technische Daten

Deckschicht:	ca. 3,6 mm Eiche
Mittelschicht:	ca. 8 mm Fichte/Kiefer
Gegenzug:	ca. 2,5 mm Fichte/Kiefer
Brandschutzklasse:	Dfl-s1 (Cfl-s1 auf Anfrage)
Wärmeleitfähigkeit:	0,14 W/m-K
PCP-Gehalt:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

## Sortiermerkmale

## Natur

Faserrichtung & -struktur:	Ohne Einschränkungen
Gesunde Äste:	Bis zu 30 mm
Gesunde Äste mit Rissen:	Bis zu 20 mm, entspricht die Länge des Risses der Größe eines Astes
Gefüllte Astlöcher:	Bis zu 20 mm
Gesunde Äste an Kante:	Ohne Einschränkungen
Äste mit Rissen an Kante:	Bis zu 20 mm, entspricht die Länge des Risses der Größe eines Astes.
Teilw. gefüllt Äste an Kante:	Bis zu 20 mm
Endriss, Winkel bis zu 30°:	Max. 2 Stück an jedem Ende (die Größe entspricht den Rissen auf der Deckschicht)
Risse auf der Deckschicht:	Die Gesamtlänge der Risse beträgt bis zu 200 mm bei einer Breite von bis zu 3 mm
Spuren des Kerns:	Erlaubt
Splintholz:	Nicht erlaubt
Glanz:	Erlaubt
Faserverwindung:	Erlaubt
Natürliche Verfärbung:	Erlaubt
Flecken, Vergrauung:	Nicht erlaubt
Kern:	Nicht erlaubt